

Głęboka impregnacja

Nie tworzy powłoki,
nie łuszczy się

Długotrwałe
zabezpieczenie na
drewnie tłustym,
twardym, miękkim
(z gatunków
egzotycznych,
europejskich
liściastych i iglastych)

Wygląd
naolejowanego
drewna

Polecany również do
drewna poddanego
impregnacji
próżniowej

Łatwy w pielęgnacji

Odpowiedni na tarasy,
płoty i ogrodzenia,
mostki okrętowe,
meble ogrodowe

Na zewnątrz

Saturator do Drewna



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **SATURATOR DO DREWNA BLANCHON** jest środkiem odżywczym do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni z drewna egzotycznego, z liściastych i iglastych gatunków drzew europejskich (również z czerwonego cedru) oraz drewna poddanego impregnacji próżniowej.
- **SATURATOR DO DREWNA** zapewnia dogłębną penetrację trudnych w impregnacji rodzajów drewna, takich jak ipe, iroko, sipo, tek (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Innowacyjny sposób nakładania warstw „mokre na mokre” tworzy idealne zabezpieczenie, które nie złuszczy się i zapewni łatwą pielęgnację.
- Bogaty w surowce naturalnego pochodzenia, **SATURATOR DO DREWNA** podkreśla swoiste piękno drewnianej powierzchni i nadaje jej subtelny matowy wygląd, podobny do wykończenia olejem.
- **SATURATOR DO DREWNA** jest dostępny w 2 odcieniach: bezbarwny i ipe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Drewno musi być zdrowe, czyste i suche, bez śladów żywicy, tłustych śladów, ani starych zabezpieczeń (innych niż **SATURATOR DO DREWNA** odpowiednio utrzymany). W razie konieczności przeszlifować powierzchnię do surowego drewna lub oczyścić przy pomocy zmywaczy po powłok.
- Boazerie stare, zanieczyszczone oraz poszarzałe należy oczyścić przy pomocy **ODSZARZACZA DO DREWNA BLANCHON**.
- Drewno przeznaczone do regeneracji powinno zostać odrapane, oczyszczone i suto posmarowane nietłustym środkiem owado i grzybobójczym w fazie wodnej uznanym przez firmę BLANCHON.
- Miękkie gatunki drewna należy impregnować bezpośrednio **SATURATOREM DO DREWNA**.
- Twarde gatunki drewna oraz drewno tłuste (np. dąb, drewno egzotyczne, itp.) powinny przez okres kilku miesięcy zostać poddane działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, co w naturalny sposób zneutralizuje ich mało chłonny charakter. Drewno poddane impregnacji próżniowej powinno zostać potraktowane w taki sam sposób przed naniesieniem **SATURATORA DO DREWNA**. Uwaga: nigdy nie stosować lazurów ani innych środków barwiących (np. bejc) przed użyciem **SATURATORA DO DREWNA**.

WAŻNE: Im bardziej pory drewna „są otwarte” tym lepsza jest impregnacja powierzchni. Delikatne zmatowienie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (granulacja 80) otworzy pory drewna i ułatwi wnikanie produktu. Nie szlifować aż do wygładzenia drewna, gdyż uzyska się efekt przeciwny do zamierzonego.

- W każdym przypadku przed nałożeniem **SATURATORA DO DREWNA** dokładnie odkurzyć całą powierzchnię.

(1) Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi z nadmiaru wody narzędziami.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. **NIE ROZCIEŃCZAĆ. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA.**
- Nakładać małymi fragmentami co ułatwi nadzór nad postępem impregnacji.
- Nałożyć obfitą warstwę **SATURATORA DO DREWNA** (pędzlem, ławkowcem, szczotką lub wałkiem) i pozostawić do wchłonięcia (na 15 do 30 minut). Nie dopuszczać do całkowitego wyschnięcia, tylko nanieść kolejne, obfite warstwy aż do momentu, kiedy drewno przestanie chłonąć (tzn. kiedy nakładany **SATURATOR DO DREWNA** będzie zostawał na powierzchni). Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami rozpuszczalników.
- Należy bardzo starannie wytrzeć nadmiar produktu bawełnianą szmatką, aby uzyskać jednolity i piękny aspekt naolejowanego drewna. W żadnym wypadku nie zostawiać zgrubień, zacieków i nadmiernego połysku, co będzie świadczyło o utworzeniu się powłoki (w tym przypadku szybko zmatowić powierzchnię).
- Sprawdzić uzyskany rezultat następnego dnia: drewno powinno być równomiernie zaimpregnowane, o czym poświadczą jednolita barwa i wygląd. W przypadku zaobserwowania matowych stref na powierzchni zaimpregnować miejscowo identyczną metodą.

WAŻNE: Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin od pierwszej impregnacji konieczne będzie wcześniejsze zmatowienie całej powierzchni.

Pielęgnacja

WAŻNE: w ciągu kilku dni od impregnacji wygląd drewna będzie ulegał zmianie; intensywny lub ciemny kolor stopniowo się rozjaśni i ustabilizuje. Pielęgnacja stanie się konieczna wtedy, gdy drewno zacznie bieleć i szarzeć (co jest normalnym zjawiskiem wywołanym działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV).

- Powierzchnia pokryta saturatorem nie wymaga szlifowania ani czyszczenia zmywaczami powłok. Gdy drewno zacznie tracić kolor i pogorszy się jego wygląd, należy przeczyszczyć powierzchnię **ŚRODKIEM DO CZYSZCZENIA TARASÓW BLANCHON**. Dobrze wytrzeć i wysuszyć. Następnie nanieść **SATURATOR DO DREWNA** (zawsze metodą „mokre na mokre”) aby odzyskać właściwy wygląd powierzchni.

Blanchon

Saturator do Drewna

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy odpowiedniego środka. Nie stosować syntetycznych i celulozowych środków rozcieńczających.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

W normalnych warunkach stosowania: temperatura 20°C, wilgotność 65%, dobrze wentylowane pomieszczenia.

- Pyłosuchość: około 6 godzin.
- Schnięcie: 24 godziny.
- Całkowite utwardzenie: po około 72 godzinach (pozostawić zaimpregnowane drewno na 3 dni przed oddaniem go do eksploatacji).

WYDAJNOŚĆ

- 6 do 8 m² z 1 litra..

ZALECENIA W UŻYCIU

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Czyszczenie szmatek i narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych **SATURATOREM DO DREWNA**). Nie wyrzucać szmatek i narzędzi nasiąkniętych **SATURATOREM DO DREWNA**, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie. Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy i nie przechowywać zbyt długo mocno napoczętych opakowań (tzn. z dużą zawartością powietrza).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	SPECJALNA ŻYWICA IMPREGNACYJNA ZABEZPIECZAJĄCA I DEKORUJĄCA ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE
TYP ŻYWIC	Oleje naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych) przetworzone żywicami syntetycznymi
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,83 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
KONSYSTENCJA	Płynna, w celu doskonałej impregnacji
PYŁOSUCHOŚĆ	Okolo 6 godz. w temp. 20°C, przy czym nakładanie powinno być realizowane metodą «mokra na mokre», czyli aż do całkowitego nasiąknięcia włókien drewna
POKRYWANIE	W normalnych warunkach, odczekać około 24 godzin, następnie należy zawsze zmatowić powierzchnię, aby otworzyć pory drewna i zoptymalizować wchłanianie SATURATORA DO DREWNA

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France

- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com