

Intensiv®



WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowo odporny na wzmorzony ruch

Bez zapachu

Klasyfikacja anty-ogniowa C_{fl}S1 (atest dostępny na życzenie)

Wysoka odporność chemiczna

Szybko schnie

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do miejsc narażonych na intensywną eksploatację: w sklepach, szkołach, biurach, hotelach, itp.

Do nakładania na lakiery podkładowe PRIM SEALER, lub S.O. SŁABY ZAPACH

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- INTENSIV® BLANCHON jest dwuskładnikowym lakierem do parkietu, na bazie żywic poliuretanowych w fazie wodnej. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna zawartość LZO¹⁾. INTENSIV® BLANCHON został oznaczony niemieckim znakiem jakości GEV-EMICODE® EC1R, który jest przyznawany najbardziej ekologicznym systemom do wykańczania wnętrz.
- Bezzapachowy INTENSIV® posiada specyficzny poliuretanowy, wodorozcieńczalny utwardzacz (składnik B, nie może być porównywany do środka sieciującego).
- INTENSIV® został opracowany na żywicach najlepszej jakości w połączeniu z cząsteczkami węgla, specjalnie dobranych pod kątem uzyskania najwyższych parametrów odporności na ścieranie, zarysowania i odpowiednią elastyczność. Preparat został poddany testom na działanie środków żrących takich jak: produkty do czyszczenia lub dezynfekcji, alkohol, wino, herbata, atrament, sosy, itd.
- Wyjątkowe właściwości składników oraz szybkie schnięcie lakieru INTENSIV® sprawiają, że jest on odpowiedni do lakierowania powierzchni drewnianych przeznaczonych do intensywnej eksploatacji: w sklepach, biurach, hotelach, salach konferencyjnych, szkołach, korytarzach, wejściach do budynków.
- INTENSIV® może być nakładany na większość powszechnie stosowanych gatunków drewna (orzech i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON). Jego jasny odcień chroni i podkreśla naturalny rysunek słoju i barwę drewna.
- Przeznaczony również do pokrywania powierzchni betonowych wewnątrz pomieszczeń.
- INTENSIV® jest dostępny w 5 aspektach: satynowy, mat, "efekt niewidzialny", ultra mat i "efekt naturalny".

¹Wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: przeszlifować do "surowego drewna" papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wyszlifować papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
 - W przypadku stosowania wykończenia w aspekcie "efekt naturalny", należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o granulacji 150 lub 120 używanym już wcześniej.
 - Starannie odkurzyć.
 - Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów i środków wybielających).
 - Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin z serii AQUA) lub WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Środki owadobójcze**
- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.
- Barwienie**
- Parkiety wyszlifowane do "surowego drewna" mogą być barwione beją do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON. Po wyschnięciu bejcy, nałożyć 3 warstwy lakieru INTENSIV® bezpośrednio na drewno (lub 1 warstwę PRIM SEALERA BLANCHON i 2 warstwy lakieru INTENSIV®). Bejca AQUATEINTE™ 2K umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej "bejca + podkład + lakier", bez konieczności wcześniejszego blokowania bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.
 - Wyszlifowane parkiety ("surowe drewno") można również zabarwić stosując BEJCE DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu barwiącego, nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać podkładu PRIM SEALER) aby utrwalić zabarwienie. Następnie nanieść lakier INTENSIV®.
 - Aby nie uszkodzić koloru, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończenia. Wskazane jest wręcz zmatowienie powierzchni drobnopierzynistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.

■ Nie stosować lazurów.

Lakiery podkładowe

- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: PRIM SEALER lub S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Użycie bezzapachowego lakieru podkładowego PRIM SEALER zapewnia komfort pracy podczas lakierowania parkietu. Barwa drewna uzyskana przy zastosowaniu pierwszej warstwy lakieru podkładowego PRIM SEALER jest identyczna jak ta uzyskana dzięki lakierowi INTENSIV® naniesionemu bezpośrednio na drewno.
- Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH pozwala na szybkie zakończenie pracy i nadaje drewnu ciepłą, naturalną barwę, wydobywając jego pierwotny odcień. Jest on również niezbędny do "zablokowania" powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW i POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne) przed naniesieniem lakieru INTENSIV® (patrz § BARWIENIE).

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Przed przygotowaniem mieszanki, dobrze wstrząsnąć składnikami A i B.
- Wymieszać dokładnie LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. Doza składnika B: 1 część na 9 części lakieru INTENSIV® (objętościowo).
- Starannie wymieszać natychmiast po wlewniu UTWARDZACZA do LAKIERU i wykorzystać przygotowaną mieszankę w ciągu 90 minut.
- Nie rozcieńczać.

UWAGA: INTENSIV® jest dostarczany w specjalnym opakowaniu (dający się oddzielić karton), które umożliwi mieszanie obu składników w kartonie-kuwecie wyścielonym workiem foliowym, a następnie służy do aplikacji mieszanki.

Lakierowanie drewna

- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej Karty Technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w miejscach stosowania preparatu.
- Nanosić 3 równomiernie i obfite warstwy lakieru INTENSIV® za pomocą wałka (z krótkim włosiem) lub szpachli (aplikacja kilkuwarstwowa) lub 2 warstwy na wybrany lakier podkładowy (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI).
- W przypadku nanoszenia lakieru przy pomocy szpachli (aplikacja kilkuwarstwowa) zaleca się zmatowić powierzchnię przed nałożeniem wałkiem ostatniej warstwy lakieru INTENSIV®. Aplikacja szpachlą jest nieodpowiednia do drewna z buku, klonu i wiśni. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszlifówką (tarcza drobnopierzynista) i ponownie odkurzyć. Matowanie powierzchni jest niezbędne, jeżeli nakładanie poszczególnych warstw lakieru odbywało się po upływie 24 godzin.

Przygotowanie podłoża i lakierowanie betonu

- Lakier INTENSIV® zapewnia, w bardzo prosty sposób, długotrwałą ochronę przed plamami, kurzem i wilgocią. Powierzchnie pokryte lakierem zyskują delikatną powłokę (aspekt woskowany), a ich pielęgnacja jest łatwiejsza, nawet w przypadku uciążliwych zabrudzeń.
- Lakier można nanosić na podłoża betonowe, wylewki, itd. czyste i pozbawione wszelkich śladów innych powłok wykończeniowych (wosku, oleju, lakieru, itd.), (nie nadaje się do pokrywania zbiorników z wodą: zlewozmywaków, kabin prysznicowych, umywalk, wanien, itd.). Przed nałożeniem lakieru, należy koniecznie sprawdzić porowatość podłoża w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności: łyżka wody wylana na czysty beton powinna wsiąknąć w ciągu 1 minuty. Przeprowadzić test w różnych miejscach. Starannie odkurzyć powierzchnię (odkurzaczem), a następnie przetrzeć wilgotną ścierką do podłogi. Pozostawić do wyschnięcia.
- Nie nanosić na podłoża w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności powyżej 5% (zaleca się stosowanie wilgotnościomierza). Wilgotność względna w pomieszczeniu nie może przekraczać 85%. Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin i akwariów w miejscach nakładania preparatu.
- Nakładać 2 warstwy zgodnie z kierunkiem padania światła, przy użyciu wałka z krótkim włosiem (szczotką lub lawkowcem na brzegach pomieszczenia). Naniesiona warstwa powinna być cienka, od 12 do 15m² z 1L na jedną warstwę. Starać się aplikować preparat w jednolity sposób tak, aby uniknąć zarówno braku jak i nadmiaru lakieru na powierzchni.

Blanchon

Intensiv®

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu dokładnie przemyć wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: 45 minut w normalnych warunkach.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 6 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach w warunkach normalnych.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły (nie stosować mokrych ściereczek).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i zwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 10 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- INTENSIV® Składnik A: chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- INTENSIV® Składnik B: odporny na mróz.
- Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. Zaleca się wytarcie kolnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

PIELĘGNACJA

- INTENSIV® ułatwia późniejszą pielęgnację drewnianych parkietów, podłóg i schodów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, czyścić na mokro, dobrze odciśniętym z nadmiaru wody mopem. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- **WAŻNE:** pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru.
- **NIE STOSOWAĆ:** monoszlifierki, mopa z frezjami, silikonowych nabłyszczaczy, produktów z amoniakiem oraz detergentów ściągających itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem INTENSIV® i poddane dużemu nateżeniu ruchu, należy konserwować środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRIL™ (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej konserwacji zależy od nateżenia ruchu w pomieszczeniach.
- W przypadku lakieru INTENSIV® Mat stosować jedynie środki pielęgnacyjne: PROTECTOR Mat - MÉTAMAT®, LAGOON® i CLEANER LISABRIL™ aby nie zmienić pierwotnego aspektu powłoki. Natomiast do lakieru w aspekcie "efekt niewidzialny", ultra mat i "efekt naturalny" stosować wyłącznie środki LAGOON® i LISABRIL.

RENOWACJA

- W przypadku renowacji parkietu pokrytego starym lakierem, należy starannie wycyklinować powierzchnię i nałożyć INTENSIV® na surowe drewno (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI i ZALĄCZNIK).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	DWUSKŁADNIKOWY LAKIER DO PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW Z DREWNA
TYP ŻYWIC	Składnik A: poliuretany w fazie wodnej Składnik B: poliuretany wodorociepne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 6a2
GĘSTOŚĆ	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 170 - 220 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD) Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMCJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZA	9 części LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	6 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA	Ubytek masy: 20 mg (kółka ścierna CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Olówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów zawierających amoniak.

ZALĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku ułożenia włókien, a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku padania światła.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby dla wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie (w przypadku nanoszenia wykończenia w aspekcie "efekt naturalny", stosować tarczę o ziarnistości 150 lub 120 wcześniej używaną).
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodelka "grot strzały", jodelka "zig-zag", jodelka francuska, itd. Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia 3 Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'ędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA
Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél.: [0033] 472 89 06 09 - Fax: [0033] 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Site internet: www.blanchon.com