

Żelowa farba
poliuretanowa
Specjalnie do linii
boiskowych

Wysoka tiksotropia



Nie podcieka pod taśmę
malarską



Optymalny czas
odrywania taśmy



Bez poslizgu: śliskość
przetestowana zgodnie
z NF EN 13036-4

Doskonałe przyleganie



Wysoka odporność



Silna elastyczność



Farba Tiksotropowa SPORT® Linie



PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA

- FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE BLANCHON, stworzona specjalnie dla profesjonalistów w zakresie malowania linii na podłożu, przynosi realne rozwiązanie problemu „zacieków”, które często tworzą się pod taśmami malarskimi.
- Jej lepkość została obliczona i opracowana tak, aby pozwolić na łatwą aplikację. Jednocześnie jej żelowa struktura zapobiega wpływaniu pod taśmę malarską.
- Charakteryzująca się niezwykłą wytrzymałością (żywica poliuretanowa), FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE może być nakładana na lakierowane* parkiety w halach sportowych.
- FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE dostępna jest w 5 kolorach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym i czarnym.

*Por. broszura BLANCHON "Wykończenie parkietów sportowych".

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Nakleić taśmę malarską (typ elastyczny). Przycisnąć taśmę twardą rolką w celu dociśnięcia jej do podłoża.
- W przypadku parkietów lakierowanych, wyszlifować partie przeznaczone do malowania papierem ściernym o granulacji 100. Starannie odkurzyć pył.
- Nasączyć szmatkę ROZCIEŃCZALNIKIEM SYNTILAC BLANCHON i delikatnie natrzeć powierzchnię przeznaczoną do malowania.
- Po wyparowaniu nanieść FARBĘ TIKSOTROPOWĄ SPORT® LINIE.

STOSOWANIE I NAKŁADANIE

Mieszanie

- Zaleca się, by nie dzielić na części przewidzinyh ilości: należy więc przygotować cały kilogram mieszanki (0,800 + 0,200).
- Ostrożnie otworzyć puszkę UTWARDZACZA, przytrzymując pokrywkę w celu zapobiegnięcia ewentualnym odpryskom.
- Wymieszać BARDZO OSTROŻNIE DO UZYSKANIA JEDNOLITEJ KONSYSTENCJI. Czas przechowywania mieszanki: 1 godzina.
- NIGDY NIE ROZCIEŃCZAĆ.

Nakładanie

- Farbę należy nanosić na czystą powierzchnię, pozbawioną wcześniej śladów wosków, silikonów i zabrudzeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W przypadku parkietów świeżo lakierowanych lub malowanych należy odczekać przynajmniej 24 godziny, aby pozwolić na całkowite wyschnięcie.
- W przypadku wahania należy przeprowadzić test przyczepności przed nałożeniem na całą powierzchnię.
- Nakładanie wykonywane jest za pomocą pędzla, szczotki lub małego wałka o krótkim włosiu.
- W większości wypadków FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE nakładana jest w 2 warstwach z pomocą małego wałka (obowiązkowo w przypadku farb białej i żółtej). Drugą warstwę należy nałożyć przed upływem 24 godzin.
- Po nałożeniu linii dla każdej z dyscyplin lub w ciągu maksymalnie 48 godzin zerwać taśmę malarską.

Blanchon

Farba Tikotropowa SPORT® Linie

Czyszczenie narzędzi

- Natychmiast po użyciu, za pomocą ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC.
- Po zastosowaniu należy starannie zamknąć opakowania obu składników. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

ZUŻYCIE I WYDAJNOŚĆ

- Tenis 3 mieszanki po 1 kilogram, kolor biały.
 - Siatkówka 3 mieszanki po 1 kilogram, kolor niebieski.
 - Squash 3 mieszanki po 1 kilogram, kolory czerwony i czarny.
 - Badminton 3 mieszanki po 1 kilogram, kolory czerwony i czarny.
 - Piłka ręczna 6 mieszanki po 1 kilogram, kolor żółty.
 - Koszykówka 6 mieszanki po 1 kilogram, kolor czerwony.
- (Wskazane ilości mają charakter informacyjny, dla 1 warstwy, w przypadku standardowej hali). Szerokość linii powinna wynosić 50 mm.

CZAS SCHNIĘCIA, TWARDNIENIE I ODDANIE DO UŻYTKU

- Czas schnięcia bez pyłu: ok. 30 minut.
- Czas schnięcia (ewentualna powtórna aplikacja): 1,5 do 2,5 godz., w zależności od temperatury oraz poziomu wilgotności.
- Nie przekraczać odstępu 24 godz. pomiędzy warstwami.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Lekkie nasilenie ruchu: ok. 72 godzin w normalnych warunkach.
- Wykorzystywanie pomieszczeń: pomieszczenia mogą być oddane do użytku 72 godzin po aplikacji FARBY TIKSOTROPOWEJ SPORT® LINIE. Całkowite utwardzenie ma jednak miejsce dopiero po ok. 8-10 dniach, w związku z czym należy zachować środki ostrożności w zakresie eksploatacji linii w tym okresie. Nie przykrywać (płachty ochronne) ani nie rozkładać wykładzin na parkiecie przez okres 10 dni od momentu naniesienia farby.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	FARBA DO LINII BOISKOWYCH
RODZAJ ŻYWICY	Poliuretanowa tikotropowa
KLASYFIKACJA AFNOR	Rodzina 1, klasa 6d
GĘSTOŚĆ	1,75 do 1,95 w zależności od koloru (20°C, zgodnie z NFT 30020)
LEPKOŚĆ	30 000 do 40 000 centypuazów (w zależności od koloru) (BROOKFIELD T7-100trs/mn w 20°C)
INFORMACJE REGULOWANE	Produkt niebezpieczny. Stosować zalecane środki ostrożności. Zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu (dostępna pod adresem www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANINA	FARBA (Składnik A) 0,8 kg + UTWARDZACZ (Składnik B) 0,2 kg (wymieszane, dawki wyznaczone)
CZAS TRWANIA MIESZANINY	Ok. 1 godziny w 20°C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA TARCIE TABER	Utrata wagi: 45 do 55 mg (koło CS 10, 1000 cykli, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	35 cm (trzcina 400 g) (zgodnie z NFT 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 5H
ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY GOSPODARCZE	Olej roślinny, aceton, alkohol 40%, woda, kawa, herbata, atrament: RAS (po 20 dniach schnięcia, zgodnie z NFT 30053)
ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA PROMIENIOWANIE UV	Bardzo dobra

Karta Techniczna zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w dniu 28.06.2017.

Zaprojektowano, wytworzono i wprowadzono do obiegu we Francji.

Informacje podane w niniejszej Karcie Technicznej są podawane w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych.

W żaden sposób nie stanowią one gwarancji ani potwierdzenia naszej odpowiedzialności w przypadku korzystania z naszych produktów.

Niniejsza roczna Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-825 Grodzisk - Mazowiecki - POLSKA
Tel: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A.S. - 50 8^{eme} Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com

Blanchon