

**PODKREŚLA  
NATURALNĄ BARWĘ**

Specjalnie do jasnych gatunków drewna

Hybrydowy lakier do parkietów: jedno- lub dwuskładnikowy.

Ultra matowy odcień, zbliżony do surowego drewna

Doskonałe krycie

Gładka, łatwa w konserwacji powierzchnia

Produkt bezzapachowy

# Iceberg®



## PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA

- ICEBERG® BLANCHON to jednoskładnikowy, ultramatowy lakier w fazie wodnej na bazie poliuretanu. Stworzony w oparciu o innowacyjne technologie, ICEBERG® podkreśla i wzmacnia oryginalną barwę jasnego drewna, nadając mu nowoczesny i nordycki charakter. Ponieważ produkt opracowany został z myślą o podkreśleniu oryginalnego odcienia jasnego drewna, jego zastosowanie ogranicza się do takich gatunków.
- ICEBERG® to doskonale kryjący produkt, dzięki któremu powierzchnia jest gładka w dotyku i łatwa w utrzymaniu.
- ICEBERG® nadaje się do lakierowania wszystkich odpowiednio przygotowanych parkietów (por. § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI): salonów, sypialni, jadalni, schodów (przy normalnym natężeniu ruchu).
- Aby zwiększyć właściwości ochronne produktu i uwydatnić efekt surowego drewna, zalecane jest dodanie 10% produktu DURCISSEUR AQUA PRO.
- Naturalny wygląd.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Nowe i stare parkiety należy wyrównać poprzez szlifowanie: drewno przeznaczone do lakierowania należy wyszlifować « do białości » (granulacja 24 lub 36) oraz dodatkowo papierem o granulacji 50 lub 60, a następnie wykończyć papierem o granulacji 100 lub 120 (por. ANEKS).
- Następnie powierzchnię należy starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy; wilgotność powinna być poniżej 10%; należy się zapoznać z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (nie należy stosować wybielacza).
- W przypadku parkietów klejonych zalecane jest zastosowanie produktu PRO FILLER BLANCHON (spoiwo do szpachlowania AQUA), umożliwiający szpachlowanie w odpowiednim odcieniu (zob. Karty Techniczne produktów).

## Stosowanie środków owadobójczych

- W razie potrzeby zastosować odpowiedni środek.

## Barwienie

- Odradza się wcześniejszą koloryzację parkietu, aby nie dopuścić do powstania białego nalotu na jego powierzchni.

## Stosowanie bazy

- Produkt ICEBERG® nie wymaga stosowania bazy przed nałożeniem pierwszej warstwy, ponieważ mogłaby ona zmniejszyć intensywność jego odcienia.

## ZASTOSOWANIE I NAKŁADANIE

### Mieszanie

- Mocno wstrząsnąć składnik A.
- Jeżeli produkt ICEBERG® stosowany jest w wersji dwuskładnikowej, produkty VITRIFICATEUR (Skł. A) i DURCISSEUR AQUA PRO (Skł. B) należy mieszać bezpośrednio przed użyciem. Ilość skł. B: 10%. Natychmiast po połączeniu składników bardzo dokładnie je mieszać przez 2 - 3 minuty, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Mieszanka nadaje się do użycia przez okres 90 minut.
- Nie jest potrzebne rozcieńczanie.

### Nakładanie na drewniane powierzchnie

- Nie należy lakierować parkietu w temperaturze poniżej 12°C przy gruncie, a także przy wilgotności względnej przekraczającej 85% (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego); nie stosować na drewnie o wilgotności przekraczającej 10%.
- Produkt należy nakładać w 3 warstwach (warstwy powinny być regularne i obfite). Możliwe jest również nałożenie 2 warstw po zastosowaniu produktu PRIM'SEALER.
- Aby podkreślić efekt surowego drewna, zastosować w pierwszej warstwie produkt ICEBERG® w wersji dwuskładnikowej.
- Po wyschnięciu drugiej warstwy zaleca się delikatne wyszlifowanie powierzchni za pomocą monoszlifierki (tarcza ścierna o granulacji 120 lub 150) oraz odkurzenie jej.
- Szlifowanie jest niezbędne, jeżeli pomiędzy nakładaniem 2 warstw upłynęło więcej niż 24 godziny.

### Czyszczenie narzędzi

- Czyszczenie wodą, bezpośrednio po zastosowaniu.
- Chroń środowisko:
  - Po zastosowaniu dobrze odciśnij materiał; dokładnie go wyczyść.
  - Wypłucz go w pojemniku zawierającym bardzo niewielką ilość wody; pozwól, aby woda odparowała.
  - Pozostały osad można następnie wyrzucić do kosza na śmieci.
  - Po użyciu należy dokładnie zamknąć opakowanie.
  - Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.
  - Pusty pojemnik należy utylizować w punkcie zbierania odpadów.

**Blanchon**

## CZAS SCHNIĘCIA I UTWARDZENIA ORAZ DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI

- Pyłosuchość: 30 min. w normalnych warunkach
- Suchość dotykowa: 3 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godzin pomiędzy warstwami.
- Całkowite utwardzenie: 5 - 7 dni.
- Lekkie natężenie ruchu: ok. 24 godzin w normalnych warunkach.
- Przez kilka pierwszych dni należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności: nie przykrywać (plandeki ochronne), nie umieszczać dywanów na lakierowanym parkiecie. Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzyć za pomocą odkurzacza lub miotły (nie stosować mokrych tkanin).
- Następnie należy umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) pod nogami stołów i krzesel. W razie potrzeby dobrej jakości wycieraczka umieszczona przed wejściem zatrzyma pył oraz drobne kamienie. Na lakierowanym parkiecie nie pozostawiać zalegającej wody ani innych płynów (należy dobrze zabezpieczyć donice z kwiatami).

## WYDAJNOŚĆ NA DREWNIANYCH POWIERZCHNIACH

- 10 m<sup>2</sup> / litr / warstwa.

## PRZECHOWANIE

- ICEBERG® (Skł. A): chronić przed oddziaływaniem mrozu (zachować ostrożność przy przechowywaniu w pojazdach).
- DURCISSEUR AQUA PRO (Skł. B): nie jest wrażliwy na oddziaływanie mrozu.
- Po użyciu starannie zamknąć opakowania obu składników. WAŻNE: zalecane jest wytarcie szyjki butelki utwardzacza, aby produkt nie zakleił korka.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Produkt ICEBERG® ułatwia konserwację drewnianych podłóg, parkietów i schodów.
- Regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły.
- Od czasu do czasu przetrzeć na mokro za pomocą dobrze odciśniętego materiału – nigdy nie powinien z niego kapać płyn. Plamy i punktowe ślady można łatwo usunąć za pomocą produktów LAGOON® BLANCHON, NETTOYANT LISABRIL BLANCHON lub neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu użytkowym). Częstotliwość konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach.
- **Ważne: przed pierwszym czyszczeniem należy odczekać 15 dni, aby produkt ICEBERG® całkowicie wyschł.**
- ZABRONIONE JEST STOSOWANIE: monoszlifierki, mopa, silikonowych preparatów nabłyszczających, produktów zawierających amoniak oraz żrących detergentów itp., tj. wszelkich materiałów i produktów nabłyszczających i wygładzających powierzchnię.

## RENOWACJA

- Renowację lakierowanych wcześniej powierzchni za pomocą produktu ICEBERG® należy przeprowadzać wyłącznie po przywróceniu drewna do stanu surowego (por. § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI oraz ANEKS).

### DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIEROWANIE PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW Z JASNEGO DREWNA
TYP ŻYWIC	Poliuretany w fazie wodnej
GĘSTOŚĆ	1,04 (w 20°C, zgodnie z NF T 30020)
LEPKOŚĆ	= 110 centypuazów (BROOKFIELD T2, szybkość 100 obr./min. w 20°C)
MIESZANIE I KATALIZA	10 części Skł. A + 1 część Skł. B (poliuretany rozpuszczalne w wodzie)
SZLIFOWANIE - NAKŁADANIE KOLEJNEJ WARSTWY	3 godz. w zależności od temperatury i poziomu wilgotności
ODPORNOŚĆ NA TARCIE TABER	Utrata wagi: 35 mg (ściernice CS 10, 1000 obr., 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	40 cm (trzcina 400 g) (zgodnie z NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 5 H
ODPORNOŚĆ NA ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO	Olej roślinny, alkohol 40°, woda, kawa, herbata, tusz: RAS po 3 godzinach ekspozycji (po 10 dniach schnięcia, zgodnie z NF T 30053). Stosowanie produktów zawierających amoniak jest zabronione.
INFORMACJE O PRZEPISACH	Należy zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu dostępną na stronie <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>

#### ANEKS: MASZYNOWE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku ułożenia włókien, a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku padania światła.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycykinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby dla wygładzić powierzchnię.

- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie (w przypadku nanoszenia wykończenia w aspekcie „efekt naturalny”, stosować tarczę o ziarnistości 150 lub 120 wcześniej używanej).
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzenie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka « grot strzały », jodełka « zig-zag », jodełka francuska, itd. Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta Techniczna została zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w styczniu 2019 r. Zaprojektowano, opracowano i wyprodukowano we Francji.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej podane zostały w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych. W żadnym wypadku nie stanowią one z naszej strony gwarancji, ani też nie prowadzą do ponoszenia przez nas odpowiedzialności za korzystanie z naszych produktów. Niniejsza Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie jej poprzednie wersje.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA

Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81

e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

**Blanchon**

BLANCHON - 50 8<sup>ème</sup> Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)

Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)