

Sport®



WŁAŚCIWOŚCI

Wysoka odporność na zużycie oraz czarne ślady po obuwiu sportowym



Bez zapachu



Matowy odcień antyodblaskowy lub Wykończenie Amerykańskie: antypoślizgowe właściwości poświadczane normami DIN 18032 i NF EN 13036-4



ZASTOSOWANIE

Do sal sportowych



3 warstwowy system aplikacji



Do pomieszczeń i klatek schodowych wymagających właściwości antypoślizgowych



Nalakiery podkładowe PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® lub S.O. SŁABY ZAPACH



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- SPORT® BLANCHON jest dwuskładnikowym lakierem na bazie żywic poliuretanowych, w fazie wodnej.
- SPORT® to bezzapachowy lakier (Składnik B to prawdziwy poliuretanowy, wodorociekliwy utwardzacz, nie może być porównywany do środka ściującego). Został oznaczony niemieckim znakiem jakości GEV-EMICODE®EC1R przyznawanym produktom ekologicznym przeznaczonym do wewnętrznych robót wykończeniowych.
- SPORT® został specjalnie opracowany do hal sportowych:
 - Posiada antypoślizgowe właściwości potwierdzone normami: DIN 18032 i NF EN 13036-4 (protokoły dostępne na życzenie).
 - Jego doskonale jednolity aspekt wyjątkowo podkreśla piękny efekt powierzchni parkietu.
 - Niesłychana odporność powłoki na zużycie zapewnia trwałą i skuteczną ochronę powierzchni w hali sportowej.
- Wyjątkowe właściwości lakieru SPORT® oraz szybki utwardzacz sprawiają że jest on odpowiedni do lakierowania wszelkich powierzchni (domy opieki społecznej, klatki schodowe, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia dedykowane społecznościom lokalnym, itp.), gdzie wymagane są właściwości antypoślizgowe.
- SPORT® może być nakładany na wszystkie powszechnie używane gatunki drewna (orzech i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON). Jego jasny odcień chroni i podkreśla naturalny rysunek słoju i barwę drewna.
- SPORT® jest dostępny w 2 aspektach: mat i wykończenie amerykańskie (półpołysk).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: przeszlifować do "surowego" drewna papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wygładzić papierem o granulacji 50 lub 60, na koniec przeszlifować papierem ściernym o granulacji 80 (patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietów sportowych).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "surowego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON. W tym przypadku, po wyschnięciu bejcy, nałożyć 3 warstwy lakieru SPORT® (lub lakier podkładowy PRIM'SEALER BLANCHON i 2 warstwy lakieru SPORT®). Bejca AQUATEINTE™ 2K umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej "bejca + podkład + lakier", bez konieczności wcześniejszego utrwalaania bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.
 - Wyszlifowane parkiety ("surowe drewno") można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu barwiącego, dla utrwalaenia barwy, nałożyć 1 warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać lakieru podkładowego PRIM'SEALER). Następnie nałożyć 2 warstwy lakieru SPORT® (nie zaleca się lakierowania powierzchni przez nałożenie 2 warstw - 1 warstwy lakieru SPORT® na 1 warstwę lakieru podkładowego).
 - We wszystkich przypadkach, aby nie uszkodzić koloru, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest wręcz zmatowienie powierzchni drobnziarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
 - Nie stosować lasurów.
- ### Lakiery podkładowe
- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: PRIM'SEALER lub S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
 - Użycie bezzapachowego lakieru podkładowego PRIM'SEALER zapewnia komfort pracy podczas lakierowania parkietu. Barwa drewna uzyskana przy zastosowaniu pierwszej warstwy lakieru podkładowego PRIM'SEALER jest identyczna jak ta uzyskana dzięki lakierowi SPORT® naniesionemu bezpośrednio na drewno.
 - Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH pozwala na szybkie zakończenie pracy i nadaje drewnu ciepłą barwę wydobywając jego pierwotny odcień. Jest on również niezbędny do "zablokowania" powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW i POSTARZACZEM DO DREWNA przed naniesieniem lakieru SPORT® (patrz § BARWIENIE).

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Dobrze wstrząsnąć składnikami A i B.
- Wymieszać dokładnie LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. Dozowanie lakieru SPORT®, składnik B: 10%.
- Starannie wymieszać składniki. Wykorzystać mieszanie w ciągu 90 minut.
- Nie rozcieńczać.

UWAGA: Lakier SPORT® jest dostarczany w specjalnym opakowaniu (osobny karton), które umożliwia mieszanie obu składników w kartonie wysyelanym workiem foliowym, a następnie służy do aplikacji mieszanki.

Lakierowanie drewna

- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
 - Nanosić 3 równomierne i obfite warstwy lakieru SPORT® za pomocą wałka (z krótkim włosiem) bezpośrednio na drewno lub 2 na wybrany lakier podkładowy (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Lekko "mleczne" zabarwienie płynnego lakieru zanika w ciągu kilku minut, podczas schnięcia.
 - **WAŻNE:** zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH ułatwia matowanie.
 - Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatować powierzchnię monoszlifierką (tarcza drobnziarnista) i ponownie odkurzyć.
 - Matowanie powierzchni jest niezbędne, jeżeli nakładanie poszczególnych warstw lakieru odbywało się po upływie 24 godzin.
- WAŻNE:** można dokonywać wymalowań linii do gier sportowych na powierzchni lakieru, najwcześniej po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy lakieru SPORT®. Użyć do tego celu FARBY SPORT® LINIE BLANCHON (patrz Karta Techniczna produktu).

Blanchon

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 45 minut w normalnych warunkach.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 6 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po około 24 godzinach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Usuwać kurz odkurzaczem lub miotłą (nie stosować mokrych ściereczek).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzesła i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 10 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- Składnik A: chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Składnik B: odporny na mróz.
- Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. Zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- SPORT® ułatwia pielęgnację wszystkich drewnianych parkietów.
- Odkurzacza regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, przetrzeć na mokro, dobrze odcisniętą z nadmiaru wody miotłą. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- **WAŻNE:** pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru.
- Odradzane są: monoszlifierka, mop z frędzlami, silikonowe nabyśzczaczki, produkty zawierające amoniak oraz detergenty ścierające itd., tzn. wszystkie produkty i narzędzia mogące nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem SPORT® i poddane dużemu natężeniu ruchu, należy konserwować przy użyciu środka CLEANER LISABRIL™ (patrz Karta Techniczna tego produktu). Częstotliwość tej konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach. W przypadku konserwacji środkami metalizującymi skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON.

RENOWACJA

- W przypadku renowacji parkietu pokrytego bliżej nie zdefiniowanym lakierem, należy starannie wycyklinować powierzchnię i nałożyć lakier SPORT® na surowe drewno (patrz S PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I ZAŁĄCZNIK).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	DWUSKŁADNIKOWY LAKIER DO HAL SPORTOWYCH I MIEJSC WYMAGAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWYCH
TYP ŻYWCIC	Składnik A: poliuretany w fazie wodnej - Składnik B: poliuretany rozcieńczalne wodą
KLASYFIKACJA AFNOR	Składnik A: grupa 1, klasa 7b2 - Składnik B: grupa 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ MIESZANINY	1,03 (w temp. 20°C, wg NFT 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 170 - 220 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD) - Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANIE	9 części LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	6 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ZALECENIA UŻYCIA	Nie nakładać w temperaturze poniżej 12.0C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA	Utrata masy: 20 mg (koła ścierne CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Odporny na olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach suszenia, wg NFT 30053). Nie stosować produktów zawierających amoniak.

ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.

- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (80), aby uzyskać płgkne wykończenie.
- Wyczyszczyć i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'dy b'ędnego użycia jej materia³ów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA
Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : {0033} 472 89 06 09 - Fax : {0033} 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com

Blanchon