

## CECHY PRODUKTU

Ultraszybkie schnięcie



2 składniki poliuretanowe



Wyjątkowe wykończenie



Wysoka odporność na ruch powierzchniowy i ścieranie



Bez poślizgu: śliskość przetestowana zgodnie z NF EN 13036-4



## ZALECENIA

Nakładać w 2 warstwach



Wszystkie rodzaje powierzchni, w tym egzotyczne gatunki drewna



# Stairs

## Wyjątkowy lakier do schodów



### PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA PRODUKTU

- STAIRS BLANCHON to poliuretanowy, dwuskładnikowy lakier do parkietu.
- Przeznaczony jest do LAKIEROWANIA DREWNIANYCH SCHODÓW; bogactwo składników aktywnych i ultraszybkie schnięcie umożliwiają nałożenie dwóch warstw lakieru w bardzo krótkim czasie.
- STAIRS przeznaczony jest do lakierowania wszystkich gatunków drewna (prosimy o konsultację w przypadku rzadkich gatunków drewna egzotycznego).

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Wygładzić, szlifując nową lub starą powierzchnię schodów: drewno przeznaczone do lakierowania należy zeszlifować "na gładko" (granulacja 24 lub 36), a następnie wygładzić papierem o granulacji 50 lub 60. Szlifowanie wykończeniowe wykonać papierem o granulacji 100 lub 120 (por. ZAŁĄCZNIK\*).
- Schody muszą być idealnie czyste i suche: ogólna wilgotność nie powinna przekraczać 10%; zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (zabronione jest stosowanie detergentów lub wybielaczy).
- Następnie należy dokładnie odkurzyć schody.

#### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

#### Barwienie

- Po szlifowaniu schody (drewno "surowe") można barwić za pomocą produktów BEJCA WODNA AQUATEINTE® 2K BLANCHON, BEJCA DO DREWNA BLANCHON do parkietów lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne).
- Po wyschnięciu produktu do barwienia nanieść produkt STAIRS bezpośrednio na powierzchnię w 2 warstwach, bez wcześniejszego stosowania twardego podkładu (nie ma potrzeby "blokowania" odcienia). Należy unikać lakierowania produktem STAIRS w 2 warstwach składających się z 1 warstwy produktu STAIRS i 1 warstwy twardego podkładu.
- W żadnym wypadku nie należy szlifować/matować produktu barwiącego, a jedynie pierwszą warstwę wykończeniową, aby barwa nie stała się nienaturalna. Zalecane jest nawet przeprowadzenie szlifowania za pomocą papieru o drobnej granulacji dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Nie należy stosować lazuru.

### STOSOWANIE I NAKŁADANIE

#### Mieszanie

- Potrząsnąć energicznie składnikiem LAKIER (składnik A).
- Ostrożnie wymieszać LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) w momencie użycia, w następujących proporcjach: 1 część LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B).
- Przechowanie mieszanki: 1 godzina w normalnych warunkach (w przykrytym pojemniku).
- Rozcieńczanie nie jest potrzebne.

#### Nakładanie

- Nie lakierować schodów w temperaturze poniżej 12°C przy gruncie, a także przy wilgotności względnej przekraczającej 85% (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego); nie nakładać na drewno o wilgotności wyższej niż 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie narażać roślin ani akwariów na kontakt z oparami rozpuszczalnika.
- Produkt należy nakładać za pomocą szczotki do lakieru lub pędzla typu spalter, w regularnych i obfitych warstwach. Bardzo ważne jest "szybkie" nałożenie produktu, bez dodatkowych poprawek, ponieważ czas schnięcia produktu STAIRS jest wyjątkowo krótki.
- 2 warstwy są wystarczające w przypadku większości twardych gatunków drewna, 3 w przypadku drewna miękkiego i porowatego. Odstęp pomiędzy poszczególnymi warstwami nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.
- Po nałożeniu pierwszej warstwy zalecane jest delikatne przeszlifowanie (matowienie) powierzchni (papierem o drobnej granulacji) oraz ponowne odkurzenie.

**Blanchon**

# Stairs - Wyjątkowy lakier do schodów

## Czyszczenie narzędzi

- Natychniast po użyciu, za pomocą ROZCIĘCZALNIKA SYNTILAC® BLANCHON lub ROZPUSZCZALNIKA DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI BLANCHON. Nie używać rozcieńczalników celulozowych ani syntetycznych.
- Po użyciu starannie zamknąć opakowanie. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

## CZAS SCHNIĘCIA, TWARDNIENIE I ODDANIE DO UŻYTKU

- Czas schnięcia bez pyłu: 5 do 10 minut.
- Czas schnięcia przed szlifowaniem/kolejną warstwą: 2 godziny, w zależności od temperatury oraz poziomu wilgotności.
- Nie przekraczać odstępu 24 godz. pomiędzy warstwami.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Lekkie nasilenie ruchu: 12 do 18 godzin, normalne nasilenie ruchu: 24 godziny.
- Wykorzystanie powierzchni: w ciągu pierwszych 10 dni należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności. Nie zakrywać (plandeki ochronne), nie kłaść dywanów na polakierowane schody. Nie przesuwac ciężkich mebli. Odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły (nie stosować wilgotnych tkanin).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) pod nogami stołów i krzeseł. W razie potrzeby w celu ochrony przed pyłem i zwirom umieścić przy wejściu wycieraczkę dobrej jakości. Nie dopuścić, aby woda lub inne płyny pozostawały przez dłuższy czas na lakierowanych schodach (prawidłowo ostoić donice z kwiatami).

## WYDAJNOŚĆ

- 8 m<sup>2</sup> / litr / warstwa.

## BIEŻĄCA KONSERWACJA

- Produkt STAIRS ułatwia przeprowadzanie konserwacji schodów.
- Regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza lub miotły.
- Od czasu do czasu przetrzeć na mokro, przy czym szmata powinna być dobrze odcisnięta i nie kapać. Plamy i miejscowe zabrudzenia można łatwo usunąć za pomocą produktów LAGOON® BLANCHON, produktu do czyszczenia LISABRIL® BLANCHON lub neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu przeznaczonym do użycia).
- Ważne: odczekać 10 dni przed pierwszą czynnością tego typu, aby produkt STAIRS całkowicie wyschł.
- NIE UŻYWAĆ: szczotek tarczowych, mopów, silikonowych preparatów nabłyszczających, produktów na bazie amoniaku lub detergentów ścierających itp., to znaczy wszystkich materiałów i produktów o działaniu nadającym połysk i zwiększającym poślizg.
- Schody polakierowane produktem STAIRS, na których panuje intensywny ruch, można konserwować za pomocą produktów PROTECTOR SATYNA BLANCHON lub ŚRODKA DO CZYSZCZENIA LISABRIL® (zob. Karty Techniczne produktów). Częstość przeprowadzania konserwacji zależy od natężenia ruchu panującego na schodach.

## RENOWACJA

- Produkt STAIRS jest samoodnawialny. Niezbędne jest delikatne szlifowanie (monoszlifierka wyposażona w tarczę ścierającą).

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	WYJĄTKOWY LAKIER DO SCHODÓW
RODZAJ ŻYWICY	Poliuretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR	Rodzina 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ	0,97 (w 20°C, zgodnie z NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ MIESZANINY	55 do 65 sekund (zgodnie z NF T 30014, CA nr 4, w 20°C)
INFORMACJE REGULOWANE	Zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki (MSDS) produktu (dostępna pod adresem <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
MIESZANIE I KATALIZA	1 część LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B)
CZAS TRWANIA MIESZANINY	1 godzina w normalnych warunkach użytkowania
SZLIFOWANIE - NAKŁADANIE KOLEJNEJ WARSTWY	Ok. 2 godzin, w zależności od temperatury oraz poziomu wilgotności
PRZYCZEPNOŚĆ	Doskonała na prawidłowo przygotowanej powierzchni
WYTRZYMAŁOŚĆ NA TARCIE TABER	Utrata wagi: 35 mg (koło CS 10, 1000 cykli, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	50 cm (trzcina 400 g) (zgodnie z NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY GOSPODARCZE	Olej roślinny, musztarda, keczup, ocet, woda, kawa, herbata, zwykłe detergenty do zastosowań gospodarczych, alkohol 40%, aceton, atrament, rozcieńczony wybielacz: RAS (po 20 dniach schnięcia, zgodnie z NF T 30053)

### \*ZEAŁCZNIK: MASZYNOWE SZLIFOWANIE SCHODÓW

- Wykonywane jest za pomocą szlifierki krawędziowej lub szlifierki mimośrodowej oraz skrobaka w przypadku kątów.
- Należy szlifować w kierunku światła lub, jeśli to możliwe, wzdłuż włókien drewna.
- Wykonywać regularne ruchy, aby cała powierzchnia została jednolicie zeszlifowana.
- 1. szlifowanie: gruba granulacja (24, 30 lub 36), aby uzyskać surowe drewno i wyrównać je.
- 2. szlifowanie: średnia granulacja (50 lub 60), aby uzyskać regularną powierzchnię.
- 3. szlifowanie: drobna granulacja (100 lub 120), aby wykończyć.
- Kąty zeszlifować za pomocą skrobaka.
- Starannie odkurzyć za pomocą silnego odkurzacza (powierzchnia przeznaczona do lakierowania, jak również listwy przypodłogowe oraz parapety okien).

Karta Techniczna zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w dniu 01.07.2015.

Zaprojektowano, wytworzono i wprowadzono do obiegu we Francji.

Informacje podane w niniejszej Karcie Technicznej są podawane w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych.

W żaden sposób nie stanowią one gwarancji ani potwierdzenia naszej odpowiedzialności w przypadku korzystania z naszych produktów.

Niniejsza roczna Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Słowackiego 21, 05-825 Grodzisk - Mazowiecki - POLSKA  
Tel: [71] 316 67 48 - Fax: [71] 316 67 84  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)  
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A.S. - 50 8<sup>me</sup> Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél. : [0033] 472 89 06 09 - Fax : [0033] 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

**Blanchon**